

GENÇ

GENÇ

BK100 SERTLAKE

- Высокая адгезия
 - Высокая устойчивость к царапинам
- (НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ)

 **Kayalar**

Kayalar Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Türkiye Fabrika

Tepeören Kimya Sanayicileri
Org. San. Böl., Tem Yanyol F1 Blok
Tuzla 34956 İstanbul Türkiye
Tel: +90 (216) 593 07 27
Fax: +90 (216) 593 24 15

İspanya Fabrika

Kayalar Kimya Espana S.L.
Ctra. Córdoba-Málaga km. 75,100 14900
Lucena (Córdoba)
Tel: +34 957 509 059
Fax: +34 957 513 242

İtalya Ofis

Kayalar Chimica Italia Srl
Piazza Cavour 3 - 20121 Milano - Italia
Sede Operativa: Strada 6 - palazzo A13 -
Milanofiori 20090 Assago (Italia)
Tel: +39 02 303 18630
Fax: +39 02 303 18601

www.gençboya.com.tr

F00350-06.10.2017

TURQUALITY

ВК100 БЕЛАЯ ЭМАЛЬ 'SERTLAKE'

ВК100, двухкомпонентная белая краска с высокой адгезией, применяемая на различных поверхностях. Наряду с высокой адгезией, обладает высокой устойчивостью к царапинам. Может наноситься непосредственно на меламиновую поверхность, или использоваться в качестве грунта.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- Высокая степень наполнения, укрывистости и адгезии.
- Может наноситься на стальные, металлические, алюминиевые, ПВХ, меламиновые и деревянные поверхности
- Мягкая на ощупь, хороший розлив
- Высокая устойчивость к царапинам
- Быстрое высыхание
- Химическая стойкость
- Хорошая светостойкость
- Подходит для нанесения обычным, электростатическим и автоматическим распылителем
- Степени глянца: 10-30-50

Данный продукт рекомендуется для применения внутри помещений, где ожидается высокая степень адгезии и устойчивости к царапинам. Рекомендуется предварительно нанести небольшое количество, проверить адгезию, и после этого перейти к основному нанесению. Для более подробной информации см. технический бюллетень.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 20 °С, ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА 45-65%, 100 Г/М²).

ОТ ПЫЛИ	5-10 МИНУТ
НА ОТЛИП	15-30 МИНУТ
ДО СКЛАДИРОВАНИЯ	МИН. 18 ЧАСОВ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «GENÇ SERTLAKE»

ПРОДУКТ	ОТВЕРДИТЕЛЬ	СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ	КОЛ-ВО ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ 1-Й КОМП. (%)	ВЯЗКОСТЬ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ (D 4, 20 °С)	ПЛОТНОСТЬ (г/см ³)	СРОК ГОДНОСТИ (20 °С, час)	НАНЕСЕНИЕ / СЛОЙ (20°С, макс. 120 кг/м ²)
SERTLAKE	HK100	100/25/40-50*	63	15-18 сек.	1,250	12	Мин. 18 часов **

* Рекомендуется разбавлять целлюлозным разбавителем

** Рекомендуемый расход: 120-140 г/м²



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА «GENÇ SERTLAKE»

	SERTLAKE	ОБЫЧНАЯ ПУ МАТОВАЯ КРАСКА
Автоматический распылитель	✓	✓
Распылитель Airmix	✓	✓
Обычный распылитель	✓	✓
Электростатический распылитель	✓	✗
Устойчивость к царапинам (Тест Erichsen)* (ISO 4586-2)	5N	4N
светостойкость	+++	++
Жизнеспособность (20 °С, час)	12 часов	3-6 часов

DIN EN 12720:2009-07 Определение поверхностного сопротивления холодным жидкостям

Кофе (4-й час)	+++	+++
Чай (4-й час)	+++	+++
Целлюлозный разбавитель (6-й час)	+++	++
Ацетон (120-я секунда)	+++	++

*Испытание на твердость по стандарту Erichsen: через 48 часов после нанесения проводится испытание и оценка от 1 до 10 N.
+++ Отлично, ++ Хорошо, + Удовлетворительно

GENÇ

GENÇ

**BK100
SERTLAKE**

- Высокая адгезия
 - Высокая устойчивость к царапинам
- (НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЕМ)

 **Kayalar**

