

# GENÇ

# GENÇ

VR444.77.1000  
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ ДЛЯ  
ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (ППУ)

- Легкое шлифование  
(Нанесение распылением)



 **Kayalar**

Kayalar Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Фабрика в Турции  
Тереören Kimya Sahayicileri  
Org. San. Böl., Tem Yanyol F1 Blok  
Tuzla 34956 İstanbul Türkiye  
Тел: +90 (216) 593 07 27  
Факс: +90 (216) 593 24 15

[www.gencboya.com.tr](http://www.gencboya.com.tr)

Вопросы  
Предложения  
  
[bizeulasin@kayalarkimya.com.tr](mailto:bizeulasin@kayalarkimya.com.tr)

F00386-08.10.2019

TURQUALITY

## BR444.77.1000 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ ДЛЯ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (ППУ)

BR444.77.1000, двухкомпонентный полиуретановый грунт, разработанный для обеспечения хорошей адгезии к пенополиуретановым поверхностям. Характеристики, отличающие данный продукт от других грунтов, представленных на рынке, приведены ниже.

### ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Отличная адгезия к пенополиуретановым поверхностям
- Легкое шлифование
- Быстрая сушка
- Ручное и механическое шлифование
- Высокая наполняющая способность и укрывистость
- Равномерное растекание по поверхности

Может быть нанесен автоматической распылительной машиной, комбинированным распылением и краскораспылителем.



ВРЕМЯ СУШКИ (20 °С, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА 45-65% , 100 Г / М²)	
На отлип	30 – 45 мин
От пыли	15-20мин
На склад	14 часов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИУРЕТАНОВОГО ГРУНТА GENÇ							
ПРОДУКТ	ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ	ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ	СУХОЙ ОСТАТОК I.КОМП. (%)	1 + 2 КОМП. СУХОЙ ОСТАТОК (%)	ВЯЗКОСТЬ (КУ, 25°С)	ПЛОТНОСТЬ (Г/СМ³)	ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ, (ПРИ 20°С, МИН):
BR444.77.1000	HR444.00	100/25	76,0	70,8	103	1,55	Min 3
BR333.77.1000	HR900.00	100/33	75,0	63,8	105	1,56	Min 3,5

\* Продукт, приготовленный по рекомендованной форме, наносится в 2-3 слоя (150 гр/ь2). В зависимости от погодных условий между слоями следует подождать минимум 45, максимум 60 минут

## BR444.77.1000 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ ДЛЯ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (ППУ)



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПОЛИУРЕТАНОВЫХ ГРУНТОВ		
	BR444.77.1000	BR333.77.1000
Автоматическая машина распыления	✓	✓
Комбинированное распыление	✓	✓
Краскораспылитель	✓	✓
Адгезия к пенным поверхностям	+++	+
Жизнеспособность	+++	+++
Укрывистость	+++	+++
До шлифовки	+++	+++

+++: самый лучший  
++: хорошо  
+: средний



**GENÇ**

**GENÇ**

**VR444.77.1000  
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ ДЛЯ  
ПЕНОПОЛИУРЕТАНА (ППУ)**

- Легкое шлифование  
(Нанесение распылением)

 **Kayalar**

